

产品指南 TS-G 2

环氧体系

	作用	产品组	应用领域
BYK-066 N	消泡	消泡助剂	非常有效, 所有应用, 聚硅氧烷基
BYK-A 530			非常有效, 所有的应用
BYK-P 9920		加工助剂	非常有效, 所有应用, 具有纤维浸润性能
BYK-W 985	粘度降低	润湿分散助剂	适用于所有类型的填料, 特别是浇铸应用
BYK-W 996			通用型, 适用于所有类型的填料
BYK-W 9010			通用型, 适用于所有类型的填料, 无溶剂
BYK-P 2710/ BYK-P 2720*	抗流挂、增稠	加工助剂	所有的应用, 应该组合使用, 具有非常高的抗流挂性能
GARAMITE-7305		流变助剂	所有应用, 特别推荐在胺组分中与 RHEOBYK-R 607 搭配使用
RHEOBYK-R 607*			所有应用
BYK-A 530	纤维润湿, 减少孔隙率和干斑	消泡助剂	所有应用/所有类型的纤维
BYK-9076		润湿分散助剂	所有应用/仅碳纤维
BYK-P 9920		加工助剂	所有用途/所有类型的纤维
ANTI-TERRA 204	抗沉降	润湿分散助剂	通用型(粘度可能增加)
GARAMITE-7305		流变助剂	所有应用, 特别推荐在环氧组分中与 RHEOBYK-R 605 搭配使用
RHEOBYK-7410 ET			所有应用
RHEOBYK-R 605*			所有应用, 用于树脂
RHEOBYK-R 607*			所有应用, 用于胺固化剂
BYK-306	底材润湿	表面助剂	通用型, 聚硅氧烷基
BYK-310			通用型, 具有热稳定性的聚硅氧烷
BYK-C 8001	物理性能	偶联剂	玻璃纤维增强复合材料
BYK-306	颜色稳定性	表面助剂	适用于浮色和发花或贝纳尔漩涡的情况
BYK-W 940		润湿分散助剂	通用型, (粘度可能增加)
DISPERBYK-2152			通用型
BYK-P 9912	脱模	加工助剂	所有应用
BYK-A 525	表面外观、平整	消泡助剂	所有应用, 具有消泡性能
BYK-S 706		表面助剂	所有应用, 很小影响表面张力
BYKETOL-OK			所有应用

* 总是与固体触变剂如气相二氧化硅或粘土配合使用



上海总部:
86-21-3749 8888
北京:
86-10-5975 5581
广州:
86-20-3221 1600
台湾:
886-3-357 0770

info@byk.com
www.byk.com



ACTAL®, ADD-MAX®, ADD-VANCE®, ADJUST®, ADVITROL®, ANTI-TERRA®, AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, BENTOLITE®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-MAX®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKJET®, BYKO2BLOCK®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, CARBOBYK®, CERACOL®, CERAFAX®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX®, CLAYTONE®, CLOISITE®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, FULACOLOR®, FULCAT®, GARAMITE®, GELWHITE®, HORDAMER®, LACTIMON®, LAPONITE®, MINERAL COLLOID®, MINERPOL®, NANOBLYK®, OPTIBENT®, OPTIFLO®, OPTIGEL®, PAPERBYK®, PERMONT®, POLYAD®, PRIEX®, PURE THIX®, RECYCLOBLEND®, RECYCLOBYK®, RECYCLOSSORB®, RECYCLOSTAB®, RHEOBYK®, RHEOCIN®, RHEOTIX®, SCONA®, SILBYK®, TIXOGEL®, VISCOBYK® 和 Y 25® 是毕克化学集团的注册商标。

本资料是根据我们目前掌握的知识和经验。这些信息仅描述了我们的产品性能, 但不从法律意义上对产品性能作担保。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。对于本资料所提及的任何产品、数据或信息, 或上述产品、数据或信息可在不侵犯第三方知识产权下使用, 我们不提供任何形式的担保, 明示或暗示的保证, 包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。

此版本取代所有之前的版本 - 中国印刷